

Sơn nước ngoại thất cao cấp

SUPERSHIELD DURACLEAN

<p>Mô tả</p>	<p>SUPERSHIELD DURACLEAN là loại sơn nước đầu tiên và duy nhất mang lại lợi ích tối đa về khả năng chùi rửa và vệ sinh an toàn:</p> <p>Dễ dàng chùi rửa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Là sản phẩm sơn đầu tiên áp dụng công nghệ Hygienic Formula (Công thức vệ sinh), mang lại khả năng chùi rửa được tất cả các loại vết bẩn • Với màng sơn đặc biệt, sản phẩm này có thể lau chùi dễ dàng hơn 20 lần so với sản phẩm khác <p>Diệt khuẩn và nấm mốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Là sản phẩm sơn đầu tiên sử dụng công nghệ độc quyền Microban® của Mỹ, có chức năng ngăn ngừa và tiêu diệt vi khuẩn trong suốt tuổi thọ của sơn. • Không chứa chì và thủy ngân, thích hợp cho trang trí nội thất 						
<p>Sử dụng:</p>	<p>Thích hợp cho bề mặt bê tông, xi măng, vữa, gạch ngói, đặc biệt là những công trình có yêu cầu cao về mặt vệ sinh, sức khỏe và thẩm mỹ như nhà bếp, phòng trẻ em, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện v.v...</p>						
<p>Thông số kỹ thuật</p> <p>Thành phần:</p>	<table border="0"> <tr> <td>Nhựa Acrylic nguyên chất, bột màu:</td> <td>khoảng 70%</td> </tr> <tr> <td>Nước</td> <td>khoảng 25%</td> </tr> <tr> <td>Phụ gia</td> <td>khoảng 5%</td> </tr> </table>	Nhựa Acrylic nguyên chất, bột màu:	khoảng 70%	Nước	khoảng 25%	Phụ gia	khoảng 5%
Nhựa Acrylic nguyên chất, bột màu:	khoảng 70%						
Nước	khoảng 25%						
Phụ gia	khoảng 5%						
<p>Đặc tính kỹ thuật</p>	<table border="0"> <tr> <td>Bề mặt màng sơn</td> <td>Bóng</td> </tr> <tr> <td>Thành phần rắn</td> <td>51-53%</td> </tr> <tr> <td>Độ phủ</td> <td>10 - 11 m²/lít/lớp phủ</td> </tr> </table>	Bề mặt màng sơn	Bóng	Thành phần rắn	51-53%	Độ phủ	10 - 11 m ² /lít/lớp phủ
Bề mặt màng sơn	Bóng						
Thành phần rắn	51-53%						
Độ phủ	10 - 11 m ² /lít/lớp phủ						
<p>Thời gian khô</p>	<table border="0"> <tr> <td>Khô bề mặt</td> <td>30 phút</td> </tr> <tr> <td>Khô hoàn toàn</td> <td>2 giờ</td> </tr> </table>	Khô bề mặt	30 phút	Khô hoàn toàn	2 giờ		
Khô bề mặt	30 phút						
Khô hoàn toàn	2 giờ						
<p>Tỷ trọng</p>	<p>1.24-1.34 g/cm³</p>						
<p>Phương pháp thi công</p> <p>Dụng cụ</p> <p>Pha loãng</p>	<p>Cọ, súng phun hoặc con lăn</p> <p>Nước sạch 10 - 15% theo thể tích</p> <p>(Tùy vào điều kiện áp dụng)</p>						
<p>Phương pháp thi công</p> <p>Chuẩn bị bề mặt</p> <p>Bề mặt mới :</p> <p>Bề mặt cũ :</p> <p>Lưu ý :</p>	<p>Đảm bảo bề mặt được sơn phải sạch, khô ráo, không bụi bẩn, dầu mỡ hay các tạp chất khác. Phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn không còn cứng chắc hoặc khiếm khuyết, bụi bột phấn và rong rêu nấm mốc. Sửa chữa những vùng bị hư hỏng. Trong trường hợp vết nứt lớn hơn 0,1 mm, phải được trám trước và làm nhẵn bề mặt bằng bột trét TOA</p> <p>Lót một lớp <i>Sơn lót Chống kiềm</i> SUPERSHIELD</p> <p>Sau đó phủ 2 - 3 lớp SUPERSHIELD DURACLEAN</p> <p>Lót một lớp <i>Sơn lót gốc dầu</i> 4 SEASONS</p> <p>Sau đó phủ 2 - 3 lớp SUPERSHIELD DURACLEAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tránh xa tầm tay trẻ em và tránh làm dính vào mắt 2. Khuấy kỹ trước khi sử dụng. Sau khi mở nắp nên sử dụng hết. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 3. Trong điều kiện thời tiết bình thường, bề mặt mới phải để khô 21-28 ngày trước khi sơn. 4. Đảm bảo sử dụng đúng lớp lót và để bột trét khô cứng hoàn toàn trước khi sơn 						
<p>Điều khoản loại trừ</p>	<p><i>Những thông tin trên được cung cấp dựa trên những thông số trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bảo hành vì sản phẩm được sử dụng dưới nhiều điều kiện khác nhau. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin trên mà không cần báo trước.</i></p>						